



Pulmor IP

Imprimación Proyectable

Especiales Imprimación sobre Hormigón



DESCRIPCIÓN

Mortero de imprimación a base de áridos seleccionados, cemento gris y aditivos

APLICACIONES

Mortero gris de imprimación para superficies de hormigón, de aplicación mecánica o manual. Actúa como puente de adherencia favoreciendo el posterior anclaje de morteros de revoco sobre el hormigón. Sustituye y mejora el método tradicional de salpicado sobre muros y pilares de hormigón.

ALMACENAMIENTO

Un año desde la fecha de fabricación, en envase cerrado y lugar seco.

PRESENTACIÓN

- Sacos de 25 kg
- Palets de 1400 Kg (56 sacos).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia a compresión	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Adherencia sobre hormigón*	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$
Retención de agua	$\geq 95\%$
Agua de amasado	$20 \pm 1\%$ en peso
Rendimiento aproximado	4-6 kg/m ²

*Ensayo realizado con mortero de revoco Pulmor RVG aplicado sobre hormigón imprimado con Pulmor IP en condiciones estándar.

(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar variaciones mediante diferentes condiciones de aplicación en obra.)

MORTEROS DE GALICIA, S.L.

Brasil, 56
36204 Vigo (Pontevedra)
Tf. 986 26 90 00
www.pulmor.es

Información.pulmor@vcimentos.com

Fábrica

Sergude
15881 Boqueixón (A Coruña)
Tf. 981 51 15 24



Rev. Abril 2024 (Los datos de esta ficha son válidos hasta nueva revisión)



PREPARACIÓN Y MODO DE EMPLEO

1.- Preparación de los soportes y piezas.

- El soporte o piezas deben ser resistentes y estar limpias. Eliminar posibles restos de lechada o líquidos desencofrantes.
- Humedecer soportes o piezas antes de la aplicación.
- Humedecer previamente el soporte y humedecer el mortero aplicado en las 24 h siguientes a su aplicación.

2.- Mezcla.

- Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
- Amasar manual o mecánicamente, hasta obtener una pasta trabajable y aplicar mecánicamente o de forma manual.

3.- Ejecución.

- Aplicar el mortero de forma uniforme.

4.- Limpieza.

- Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.

RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperaturas extremas: $< 5^{\circ}\text{C}$ y $> 30^{\circ}\text{C}$.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
- No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
- Las superficies deben estar limpias. Eliminar posibles restos de lechada o líquidos desencofrantes.
- Humedecer el soporte antes de realizar el revoco.
- En caso de aplicación manual, se recomienda aplicar con llana dentada utilizando el lado liso y a continuación peinar con el lado dentado.
- Humedecer el mortero de imprimación unas horas después de su aplicación (cura húmeda), sobre todo en días calurosos y si existen corrientes de aire.
- Transcurridos 3 días, se podrá aplicar el mortero de revestimiento en cualquier momento.
- En caso de revocar en zonas de distinto soporte (p.ej. imprimación y ladrillo) se deben utilizar mallas para evitar la fisuración.
- Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (ver ficha de seguridad).

NOTA LEGAL

La información contenida en la presente ficha técnica, así como las instrucciones de forma de uso del producto, están dadas de buena fe y se basan en nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. Los valores ofrecidos se han obtenido en pruebas realizadas en laboratorio y de acuerdo a las condiciones específicas que exige la normativa de referencia, de modo que los valores podrán variar en la medida en que puedan variar en obra tales condiciones. En consecuencia, no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita que pueda ofrecer MORTEROS DE GALICIA, S.L., ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad del producto para el fin concreto al que va a destinarse por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.

Es obligación y responsabilidad del cliente o de cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado: (i) verificar la adecuación y conveniencia del producto a sus necesidades, procesos y usos pretendidos, (ii) de ensayar o probar previamente el producto a su aplicación en obra, (iii) verificar la vida útil del producto, la adecuada utilización, transporte, almacenamiento y las condiciones específicas en las que el producto va a ser puesto en obra y (iv) conocer la presente ficha técnica.

MORTEROS DE GALICIA, S.L. en ningún caso será responsable de la aplicación que se realice del producto por el cliente o por cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado. La responsabilidad de MORTEROS DE GALICIA, S.L. se limita a (i) los daños directos (en ningún caso consecuenciales ni lucro cesante) directamente imputables a deficiencias en la calidad del producto debidas a fallos de producción o de fabricación y, en todo caso, (ii) se limita al valor de la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

MORTEROS DE GALICIA, S.L. podrá actualizar en cualquier momento la presente ficha técnica, con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa que en cada momento pueda estar en vigor. Cada nueva versión de este documento con fecha posterior anula la validez de su versión anterior.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es