

### DESCRIPCIÓN

**Mortero de albañilería** a base de áridos seleccionados, cemento gris, filler y aditivos.

### APLICACIONES

Mortero gris para todo tipo de fábrica de ladrillo o bloque exterior. Incorpora aditivos hidrofugantes que reducen la absorción de agua.

### SUMINISTRO

A granel en silos de 20 m<sup>3</sup>.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Contenido en cloruros:</b>	< 0,1 %
<b>Resistencia a compresión:</b>	M 7,5 (>7,5 N/mm <sup>2</sup> )
<b>Resistencia inicial de cizallamiento:</b>	0,15 N/mm <sup>2</sup> (valor tabulado)
<b>Absorción de agua:</b>	0,1 [Kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )]
<b>Permeabilidad al vapor de agua:</b>	μ 15/35
<b>Conductividad térmica:</b>	(λ <sub>10.seco</sub> ) 0,83 W/mK (valor medio tabulado; P= 50%)
<b>Reacción frente al fuego:</b>	Clase A 1
<b>Rendimiento aproximado:</b>	25-40 Kg/m <sup>2</sup> y cm de espesor

(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar variaciones mediante diferentes condiciones de aplicación en obra)



#### MORTEROS DE GALICIA, S.L.

Brasil, 56 - 36204 Vigo  
Tf. 986 26 90 00 Fax 986 47 39 51  
www.pulmor.es - infopulmor@vceaa.com

#### Fábricas:

Sergude  
15881 Boqueixón (A Coruña)  
Tf. 981 51 15 24 Fax. 981 81 47 64

Avda. da Ponte, Parcela 23 - P.I. de Sabón  
15142 Arteixo (A Coruña)  
Tf. 981 64 06 40 Fax. 981 64 06 80



SST-0115/2012



GA-2009/0335



ER-0429/2004



Centro certificado: fáb. Boqueixón

## PREPARACIÓN Y MODO DE EMPLEO

### 1.- Preparación de los soportes y piezas.

- El soporte o piezas deben estar limpias.
- Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
- Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

### 2.- Mezcla.

- Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
- Amasar hasta su total homogeneización.

### 3.- Ejecución.

- Aplicar el mortero manualmente.

### 4.- Limpieza.

- Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.

## RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperaturas extremas:  $< 5\text{ }^{\circ}\text{C}$  y  $> 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
- No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
- Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (*ver ficha de seguridad*).