



0099



Pulmor

MORTEROS DE GALICIA, S.L.

Sergude

15881 - Boqueixón (A Coruña)

20

0099/CPD/A69/0276

UNE-EN 998-2:2018

**Mortero para albañilería diseñado para uso corriente
destinado a ser utilizado en construcciones exteriores
(Ref.: Glass)**

Proporción de componentes:	Cemento (20%), áridos (78%), aditivos (2%)
Resistencia inicial de cizallamiento:	0,15 N/mm ² (valor tabulado)
Absorción de agua:	0,1 [Kg/(m ² . min ^{0.5})]
Permeabilidad al vapor de agua:	μ 15/35
Conductividad térmica:	(λ _{10,seco}) 0,82 W/mK (valor medio tabulado; P=50%)
Contenido de cloruros:	≤0,1%
Reacción frente al fuego:	Clase F
Durabilidad (ciclos hielo–deshielo)	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar de utilización del mortero
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad