



Adhesivo para baldosas cerámicas clase ZA
(Clasificación según UNE-EN 12004)

Pulmor 1B

Convencional Blanco

Descripción

Adhesivo Cementoso de color blanco, compuesto por cemento, cargas minerales de granulometría controlada y aditivos que benefician la trabajabilidad y adherencia del producto.

Tiempo abierto: 20 min
(según condiciones ambientales)

Tiempo de ajuste: 20 min
(según condiciones ambientales)

Tiempo de vida útil: 1 hora
(según condiciones ambientales)

Rendimiento: 3-6 Kg/m²
(dependiendo del espesor de aplicación)

(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar variaciones mediante diferentes condiciones de aplicación en obra).

Aplicaciones

Adecuado para la colocación de baldosas cerámicas de alta absorción (Grupo III absorción >10%)(formato <30x30 cm en paredes y <45x45 cm en suelos), en pavimentos y paredes interiores.

No adecuado para uso en exteriores.



Soportes: Pavimentos y paredes enlucidas a base de cemento.

Preparación y Modo de Empleo

- 1.- Amasar el producto con un 24% de agua limpia, manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa consistente y homogénea. Dejar reposar durante unos 5 minutos.
- 2.- Extender el producto sobre el soporte, utilizando una llana dentada adecuada para garantizar una aplicación homogénea y de espesor regular, siempre en paños pequeños (1-2 m²).
- 3.- Colocar las piezas en la posición pretendida y presionar hasta conseguir la nivelación de los surcos del adhesivo.
- 4.- Aplicar material de rejuntado Pulmor Juntas transcurrido un periodo mínimo de 24h.


MORTEROS DE GALICIA, S.L.
Brasil, 56 - 36204 Vigo
Tf. 986 26 90 00 Fax 986 47 39 51
www.pulmor.es - infopulmor@vceaa.com

Fábricas:
Sergude - 15881 Boqueixón (A Coruña)
Tf. 981 51 15 24 Fax. 981 81 47 64

Avda. da Ponte, Parcela 23 - P.I. de Sabón
15142 Arteixo (A Coruña)
Tf. 981 64 06 40 Fax. 981 64 06 80



Centro certificado: fáb. Boqueixón

 06	
MORTEROS DE GALICIA, S.L. Sergude 15881 - Boqueixón (A Coruña)	
EN 12004 Adhesivo cementoso normal para baldosas No adecuado para usos en exterior	
Reacción al fuego	Clase A1/A1 _{FL}
Adherencia inicial	≥ 0,5 N/mm ²
Adherencia después de inmersión en agua	≥ 0,5 N/mm ²
Adherencia después de envejecimiento con calor	PND*
Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo	PND*
Tiempo abierto: adherencia	PND*

(*PND. Prestación No Determinada)

Recomendaciones

- Limpiar previamente los soportes y las piezas a utilizar.
- Asegurar que el soporte se encuentra plano.
- Analizar la porosidad del soporte. Para ello, mojar el soporte con agua y observar si es absorbida rápidamente (demasiado poroso) o si escurre (poco absorbente). En estos casos, se recomienda la aplicación de productos de altas prestaciones o ligantes mixtos (**Pulmor 2B, 2G, 3B, 3G, 4B, 4G, 5B, 5G o 6B Gold**).
- Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias, exentas de residuos de otros materiales y no deben ser mojadas.
- No aplicar sobre soportes de yeso. Utilizar **Pulmor YS Especial Yeso**.
- Sobre soportes de cartón yeso utilizar **Pulmor 4B, 4G, 5B, 5G, 6BGold**.
- Respetar el agua de amasado indicada (ver *Preparación y Modo de Empleo*).
- No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
- Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación (temperatura, humedad y viento) y aplicar en paños de extensión adecuada a las mismas.
- Espesor máximo de aplicación: 6 mm.
- Se recomienda la realización de juntas con espesor ≥ 2 mm en interiores.
- Temperatura de aplicación: > 5 °C y < 30 °C

Diciembre 2013

(Los datos de esta ficha son válidos hasta nueva revisión)