

Material de rejuntado cementoso mejorado con alta resistencia a la abrasión y absorción de agua reducida (CG2-W-A)(Designación según UNE-EN 13888)

TAPAJUNTAS Junta Ancha

DESCRIPCIÓN

Material de rejuntado para baldosas cerámicas compuesto por cemento blanco, cargas minerales, resinas, aditivos y pigmentos inorgánicos.

APLICACIONES

Indicado para juntas de 3 a 10 mm en pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores.

Disponible en varios colores.

Incorpora aditivos hidrofugantes para una mayor estanquidad de la junta.

PRESENTACIÓN

- Bolsas de 5 Kg en cajas de 4 bolsas.



ALMACENAMIENTO

Bolsas: Dos años desde la fecha de fabricación, en envase original cerrado y lugar seco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tiempo de reposo:	3-5 minutos
Tiempo de vida útil:	30 minutos
Tiempo de rejuntado:	48 horas (período mínimo de espera para utilización)

(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar variaciones mediante diferentes condiciones de aplicación en obra)

MORTEROS DE GALICIA, S.L.
Brasil, 56 - 36204 Vigo
Tf. 986 26 90 00 Fax 986 47 39 51
www.pulmor.es -
infopulmor@vceaa.com

Fábricas:
Sergude -15881 Boqueixón (A Coruña)
Tf. 981 51 15 24 Fax. 981 81 47 64

Avda. da Ponte, Parcela 23 - P.I. de Sabón
15142 Arteixo (A Coruña)
Tf. 981 64 06 40 Fax. 981 64 06 80



SST-0115/2012



GA-2009/0335



ER-0429/2004



PREPARACIÓN Y MODO DE EMPLEO

1.- Mezcla.

- Amasar el producto con agua limpia, manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa consistente y homogénea.
- La cantidad de agua debe ser aproximadamente un 25% de la mezcla, dejando reposar durante unos 3-5 minutos.

2.- Ejecución.

- Aplicar el mortero en sentido diagonal con llana de goma o pistola hasta rellenar por completo las juntas.
- Retirar el material sobrante con la misma llana.

3.- Limpieza.

- Esperar hasta el endurecimiento al tacto de la junta (se observa la desaparición del brillo del mortero) y limpiar la superficie frotando con una esponja o estropajo ligeramente humedecido.
- La limpieza final debe hacerse con el producto completamente endurecido, utilizando un paño humedecido.
- No utilizar agua en exceso para evitar la aparición de eflorescencias.

RECOMENDACIONES

- Rejuntar tras un período mínimo de 24 horas desde la colocación de las piezas cerámicas en paramentos y 48 horas en pavimentos.
- Antes de rellenar las juntas, comprobar que están limpias y secas en toda su longitud y profundidad.
- Para baldosas porosas o rugosas y superficies pulidas de gres porcelánico, aplicar un tratamiento de protección previo para evitar la penetración del material rejuntado en los poros de baldosas.
- Utilizar crucetas para asegurar una correcta aplicación.
- Respetar el agua de amasado indicada (ver *Preparación y Modo de Empleo*).
- No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
- Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de la aplicación (temperatura, humedad y viento).
- Temperatura de aplicación: >5 °C y <30 °C.