

DESCRIPCIÓN

Aditivo líquido impermeabilizante para morteros y hormigones, exento de cloruros.

APLICACIONES

Aditivo impermeabilizante de mortero para revestimientos de: Como impermeabilizante de hormigón en:

- Piscinas, depósitos, depuradoras.
- Obras subterráneas, túneles y galerías.
- Canales, pozos, alcantarillas.
- Cimentaciones, muros de contención, pantallas.
- Fachadas, paredes, sótanos, etc.
- Piscinas, depósitos, depuradoras.
- Canales, acequias, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición química:	Sustancias hidrófugas inorgánicas
Densidad:	Aprox. 1 kg/l
Valor de pH:	Aprox. 10

ALMACENAMIENTO

Dos años desde la fecha de fabricación, en envase original cerrado y lugar seco.

PRESENTACIÓN

- Líquido amarillo
- En garrafas de 5 kg



MORTEROS DE GALICIA, S.L.
 Brasil, 56 - 36204 Vigo
 Tf. 986 26 90 00 Fax 986 47 39 51
 www.pulmor.es -
 información.pulmor@vcimentos.com

Fábricas:
 Sergude
 15881 Boqueixón (A Coruña)
 Tf. 981 51 15 24 Fax. 981 81 47 64

Avda. da Ponte, Parcela 23 - P.I. de Sabón
 15142 Arteixo (A Coruña)
 Tf. 981 64 06 40 Fax. 981 64 06 80



SST-0115/2012



GA-2009/0335



ER-0429/2004



PREPARACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Consumo/ dosificación

- Para mortero: Dilución **Pulmor IMP AL**: agua = 1:10.— Consumo: aprox. 0,25 kg/m²cm espesor.
- Para Hormigón: Dilución **Pulmor IMP AL**: agua = 1:14.— Consumo: aprox. 3% del peso de cemento.

Preparación del soporte

- El soporte debe estar sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales, partículas sueltas y restos de desencofrantes.
- En superficies muy lisas, se recomienda la aplicación de una imprimación de adherencia previa, tipo resina epoxi o lechada.
- El mortero u hormigón se colocará «húmedo sobre húmedo», es decir mientras que la lechada permanezca fresca y húmeda.

Mezclado

El mortero estará compuesto por 1 volumen de cemento y 3 volúmenes como máximo de arena sin mezcla, con un tamaño máximo recomendable de 2,5 a 3 mm.

- Para revocos estancos:

Se aplicarán como mínimo 2 capas de mortero con **Pulmor IMP AL** con un espesor total de 2 a 3 cm. La composición del mortero será la indicada anteriormente. El acabado de la superficie será un fratasado fino, aconsejándose no bruñido.

- Para enfoscados de paredes y suelos:

Con la adición de Pulmor IMP AL se consigue que el mortero sea impermeable al agua, sin impedir el paso del aire o del vapor de agua, lo que permite la respiración de los muros, evitando de esta manera las humedades por condensación.

La composición del mortero será igual que la ya mencionada. Los espesores totales a aplicar al menos en 2 capas serán de 2 a 2,5 cm. en paredes y de 4 a 6 cm. en suelos.

RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperaturas extremas: < 5 °C y > 30 °C.
- No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
- Se debe evitar la existencia de filtraciones de agua durante la colocación y fraguado total de mortero u hormigón con el fin de que no se produzca un lavado de los mismos con la consiguiente pérdida de lechada de cemento.
- Se recomienda homogeneizar el producto antes de su uso.
- Evitar contacto con la piel y los ojos (consultar Ficha de Seguridad para más información).